



AQUASTOP FLEX

Revestimento Impermeabilizante Bicomponente Flexível

O QUE É AQUASTOP FLEX?

Impermeabilizante Polimérico Flexível Bicomponente

- ✓ Alto poder de aderência com total impermeabilidade
- ✓ Resiste a microfissuras na estrutura revestida
- ✓ Suporta pressão de até 7 bar após 5 dias
- ✓ Suporta pressão negativa de água represada

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS



Flexibilidade

Resiste a microfissuras e movimentações da estrutura revestida



Resistência à Pressão

Suporta até 7 bar de pressão após 5 dias de aplicação



Aderência Duradoura

Alto poder de aderência com total impermeabilidade

CAMPOS DE APLICAÇÃO



Tanques

Impermeabilização de tanques com alta resistência



Banheiros

Proteção contra umidade e vapor de água



Sacadas

Impermeabilização de áreas de circulação



Piscinas

Proteção completa contra infiltração de água



Terraços

Impermeabilização de áreas expostas



Floreiras

Proteção contra infiltração de água de irrigação



Paredes

Interiores e exteriores, novas e antigas



Porões

Proteção contra infiltração de água subterrânea



Garagens

Proteção contra infiltração de água



Tratamento de Água

Especialmente desenvolvido para estações de tratamento de água e efluentes



Resistência Química

Resiste a sódio, alumínio, amônia, cloro e outros produtos químicos



Proteção Mecânica

Protege contra ataque químico e impacto mecânico



Durabilidade REACH

Avaliado para longo período em contato com água

Especificação	Valor
Preparo	3 pp (pó) 1pp (líquido) 15% água
Tempo de Mistura	3 min (agitador 300rpm) ou 5 min (manual)
Tempo de Aplicação	Uma hora
Temperatura de Emprego	5°C até 30°C
Tempo de Secagem Inicial	2 horas
Tempo de Secagem Final	72 horas
Consumo da Mistura Pronta	3,0 a 4,0 kg/m² (3 a 4 demãos)
Validade	1 ano

1

Preparação da Superfície

Superfície deve estar limpa, isenta de pó, sujeira, graxa ou óleos. Deve ser resistente e o mais lisa possível, livre de trincas e rachaduras. Umedecer levemente o substrato se necessário.

2

Preparo da Mistura Bicomponente

Colocar 1 parte da resina e 1/4 parte de água, acrescentar 3 partes de pó sob agitação. Agitar 3 minutos (mecânico 300rpm) ou 5 minutos (manual). Pode-se adicionar até 15% de água.

3

Aplicação com Trincha

Aplicar com trincha ou pincel largo, sem deixar excessos principalmente nos cantos. As demãos devem ser transpassadas, com tempo de espera de aproximadamente 5 horas entre uma demão e outra.

4

Proteção Durante a Cura

Durante a cura, proteger a superfície impermeabilizada da água e do sol forte. Após 5 dias, a superfície pode receber água e suportará pressão de até 7 bar.

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS



Proteger da Água e Sol

Proteger superfície impermeabilizada da água e do sol forte durante cura



Combinação com AQUASTOP STD

Pode ser combinado na proporção de 1,5 a 2 kg de cada produto



Tempo de Secagem

Respeitar 2 horas de secagem inicial e 72 horas de secagem final



Manutenção Adequada

Manter superfície protegida e limpa para durabilidade máxima

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

AQUASTOP FLEX

"Flexibilidade com proteção total"

ENTRE EM CONTATO

www.otimum.com.br

51 3568-2688

AQUASTOP FLEX

Revestimento Impermeabilizante Bicomponente Flexível

Conceito em Impermeabilizantes