otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

FLEXPLUS

Mastique Elástico para Trincas e Fissuras

PROPRIEDADES TÉCNICAS

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

ALTA ELASTICIDADE E ADERÊNCIA

Mastique especial de base acrílica que mantém excelente elasticidade durante toda a vida útil. Apresenta ótima aderência em concreto, madeira, metal e cerâmica.

RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES

Altamente resistente a raios solares, umidade, álcalis e ácidos. Sua fórmula impermeável ao vapor d'água protege eficazmente as juntas e fissuras.

SUBSTITUTO EFICIENTE DO PU

Excelente alternativa ao mastique de Poliuretano (PU) em aplicações onde não se exige adesão em vidros, oferecendo desempenho superior em juntas de diversos materiais.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

JUNTAS E ESQUADRIAS

Utilizado em juntas verticais e horizontais, esquadrias de PVC, madeira e metal, garantindo vedação perfeita e duradoura.

MATERIAIS DIVERSOS

Ideal para aplicação em concreto, argamassa, telhas de fibrocimento, louças sanitárias e materiais cerâmicos.

TRINCAS E FISSURAS

Solução definitiva para o tratamento de trincas e fissuras em fachadas e estruturas, acompanhando as movimentações naturais da base.

DADOS TÉCNICOS

PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base / Aparência	Resinas Sintéticas / Consistência Pastosa
Cor	Branca e Cinza
Consumo Médio	500g para 4m de junta (10x5 mm)
Secagem Toque / Total	12 horas / 7 a 14 dias
Resistência Tração	100% - 15 kgf/cm²

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS:

Massa específica de **1,4 g/cm³** e Dureza Shore A de **51**. Validade de 1 ano em embalagem original e local seco.

MODO DE USAR

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

01

PREPARAÇÃO DA JUNTA

A superfície deve estar limpa, seca e livre de poeira ou óleos. Recomenda-se o uso de **fundo preparador** nos lábios das juntas para garantir uma superfície coesa e lisa.

02

APLICAÇÃO COM PISTOLA

Aplicar de baixo para cima, comprimindo o produto contra as paredes da junta. A profundidade deve ser a **metade da largura** (máximo 15mm). Use delimitadores de profundidade se necessário.

03

CURA E ACABAMENTO

A cura total ocorre entre **7 a 14 dias**. Evite aplicação em dias excessivamente úmidos para não retardar o processo de secagem e garantir o desempenho elástico.

RECOMENDAÇÕES

otimum
CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Evite a aplicação em dias excessivamente úmidos, pois a alta umidade relativa do ar retarda o processo de cura e pode afetar o desempenho final do mastique.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Lavar as ferramentas de aplicação (pistolas, espátulas) imediatamente após o uso com água limpa para evitar o endurecimento do produto nos equipamentos.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Dados baseados em testes laboratoriais. Consulte a Ficha de Segurança do Material (FISPQ) em **www.otimum.com.br** para detalhes sobre manuseio e estocagem.

INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA