



MAGICRYL WHITE/ASH

Tinta Mineral Impermeável Branca/Cinza

PROPRIEDADES TÉCNICAS



DURABILIDADE E RESISTÊNCIA

O MAGICRYL apresenta altíssima durabilidade e resistência ao desgaste. Por ser lavável, mantém a aparência de nova por muito mais tempo, mesmo em condições adversas.



EXCELENTE ADERÊNCIA

Desenvolvido para oferecer aderência superior sobre alvenaria, concreto e fibrocimento, garantindo uma camada protetora estável e integrada ao substrato.



PERMEABILIDADE AO VAPOR

Diferente de tintas comuns, permite que a parede "respire" (permeável ao vapor d'água), sendo a solução definitiva para locais com umidade constante.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



FACHADAS E ÁREAS EXTERNAS

Indicada para pinturas externas em locais de difícil manutenção, como edifícios industriais e residenciais, onde a resistência ao intemperismo é fundamental.



ÁREAS COM PRESSÃO NEGATIVA

Solução ideal para paredes de porões, subsolos e adegas, onde há necessidade de conter a umidade sem impedir a transpiração natural da estrutura.



PIGMENTAÇÃO E ACABAMENTO

O produto pode ser pigmentado com óxido de ferro ou pigmentos metálicos, permitindo personalizar a cor conforme a necessidade do projeto arquitetônico.

DADOS TÉCNICOS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base	Mineral, silício, composto cimentício e polímeros
Cor	Branco ou Cinza
Consumo Médio	100 a 200 g/m ²
Validade	1 ano
Preparo	1 parte de água para 4 partes de MAGICRYL

RECOMENDAÇÃO DE PERFORMANCE:

Para máxima adesão e durabilidade, recomenda-se adicionar de **1 a 2 litros de ADIFIX REBOCO** por saco de MAGICRYL WHITE/ASH durante o preparo da mistura.

MODO DE USAR - PREPARAÇÃO



01

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar desempenadas (não queimadas ou alisadas). Em paredes antigas, raspar toda a pintura e lavar previamente com **REMOV MEGA** para garantir a limpeza total.

02

TRATAMENTO DE BLOCOS

Sobre blocos de cimento, recomenda-se aplicar uma demão de nata seladora preparada com uma solução de **ADIFIX** e água na proporção de **1:3** para garantir a ancoragem.

03

MISTURA E REPOUSO

Adicionar 1 parte de água para 4 de **MAGICRYL**, mexer até obter uma pasta homogênea. **Deixar em repouso por 15 minutos** antes de iniciar a aplicação.

MODO DE USAR - APLICAÇÃO



01

UMEDECIMENTO PRÉVIO

Antes de iniciar a pintura, é fundamental **umedecer levemente** as superfícies para evitar a absorção excessiva e rápida da água da mistura pelo substrato.

02

TÉCNICA DE APLICAÇÃO

A aplicação deve ser realizada com **broxa ou trincha**, garantindo a cobertura uniforme de toda a área e o preenchimento dos poros da superfície.

03

RECOMENDAÇÃO FINAL

Para garantir a melhor adesão, lembre-se da utilização do **ADIFIX REBOCO** na mistura, o que potencializa a vida útil da pintura em locais de difícil acesso.

RECOMENDAÇÕES E SEGURANÇA



EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Utilizar luvas e óculos de proteção durante o manuseio e aplicação. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água limpa em abundância.



CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM

Manter o produto em local seco, coberto e ventilado. Evitar o contato direto das embalagens com o solo para preservar as propriedades minerais do composto.



INFORMAÇÕES LEGAIS

As recomendações são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico. Para manuseio seguro e descarte, consulte a Ficha de Segurança do Material em www.otimum.com.br.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA