



MASTICRYL TR

**Impermeabilizante Polimérico
Flexível para Vedações e Juntas**

PROPRIEDADES TÉCNICAS



ALTA ADERÊNCIA E ELASTICIDADE

Produto bicomponente que forma uma membrana flexível de alto poder impermeável e resistência mecânica.



RESISTÊNCIA SUPERIOR

Ótimo desempenho contra intempéries, raios solares e contato permanente com água.



VERSATILIDADE

Acompanha grandes movimentações e dilatações dos substratos sem perder a estanqueidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



VEDAÇÕES TÉCNICAS

Vedação e rejunte de materiais de alvenaria como **concreto e reboco**, além de saídas d'água.

JUNTAS DE DILATAÇÃO

Indicado para juntas sujeitas a **alta movimentação** e engastes de ralos técnicos.

TANQUES E PISCINAS

Excelente para estruturas **suspensas**. Suporta imersão permanente em água e grandes ciclos de dilatação sem romper a membrana.

DADOS TÉCNICOS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base	Cimento, polímeros e aditivos inorgânicos
Cor	Cinza
Consumo	De 2 kg/m ² a 4 kg/m ²
Validade	1 ano
Secagem Inicial	24 horas

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Após sete dias, estando completamente seco, o MASTICRYL TR poderá receber pintura base látex ou acrílica.

MODO DE USAR E EXECUÇÃO



01 PREPARO

Misturar 1,5 partes do componente A (pó) para 1 parte do componente B (líquido). Adicionar no máximo 10% de água e mexer até a completa homogeneização.

02 APLICAÇÃO

Aplicar com espátula, trincha ou pincel sobre superfície seca e limpa. O tempo de trabalho após a mistura é de no máximo 45 minutos.

03 EXECUÇÃO

Para fendas > 1cm, repassar após 12h. Não expor o produto à água por no mínimo 12h após a última aplicação.



SECAGEM E PINTURA: Tempo de secagem inicial de 24h. Após 7 dias de cura total, o MASTICRYL TR poderá receber pintura base látex ou acrílica.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA