



NANOQUIM ALTO TRÁFEGO

Acabamento Alto Tráfego e Alto Brilho

PROPRIEDADES TÉCNICAS



ALTA RESISTÊNCIA E DUREZA

Proporciona um filme transparente, livre de poros e de alta dureza. Oferece excelente resistência à abrasão, sol, chuva e ataques químicos sem manchar ou amarelar.



PROTEÇÃO CONTRA MANCHAS

Altamente resistente ao derramamento de óleo e manchas de graxa. Sua tecnologia cria uma barreira impermeabilizante que preserva a estética original da superfície.



DURABILIDADE EXCEPCIONAL

Garante um acabamento de alto tráfego com durabilidade estimada de +/- 3 anos em uso residencial, mantendo o alto brilho e a integridade do tratamento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO



PISOS E FACHADAS

Ideal para vitrificação de pisos e fachadas de concreto, pedras decorativas e concreto sintético sujeitos à abrasão e tráfego intenso.

VERNIZ MULTIUSO

Atua como verniz incolor e transparente para plásticos, metais, lambris e móveis, apresentando excelente aderência inclusive em superfícies de madeira.

SELADOR E ABRILHANTADOR

Utilizado como selador impermeabilizante e abrillantador de superfícies externas, proporcionando proteção e um acabamento estético superior.

DADOS TÉCNICOS



PARÂMETRO	ESPECIFICAÇÃO
Base	Resina Acrílica em Diluente
Cor	Líquido levemente amarelado
Consumo Médio	100 a 200 ml/m ²
Secagem Toque / Total	2 horas / 3 dias
Validade	1 ano

ALERTA DE SEGURANÇA:

Produto **INFLAMÁVEL**. Utilizar equipamentos de segurança durante a aplicação. A dureza máxima do filme e resistência total à abrasão são atingidas em **7 dias** após a aplicação.

MODO DE USAR



01

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície a ser tratada deve estar totalmente **limpa e seca**. O NANOQUIM ALTO TRÁFEGO é de fácil aplicação e possui secagem rápida ao toque (2 horas).

02

APLICAÇÃO E DEMÃOS

Aplicar com pincel, rolo ou pistola em **duas a três demãos**. O intervalo entre demãos deve ser de no máximo 12 horas para garantir a fusão perfeita entre as camadas.

03

LIBERAÇÃO PARA USO

A superfície estará pronta para uso **6 horas após a última demão**. Lembre-se: a resistência total à abrasão e a dureza máxima do filme ocorrem após 7 dias.

RECOMENDAÇÕES E MANUTENÇÃO



LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

Para manutenção da vitrificação e do brilho, utilizar detergente líquido neutro com esponja macia ou pano, enxaguando sempre com água limpa.



PRESERVAÇÃO DO FILME

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície tratada e reduzir o brilho. Evite solventes fortes que não sejam indicados para a limpeza do produto.



INFORMAÇÕES LEGAIS

Dados baseados em testes laboratoriais. Consulte a Ficha de Segurança do Material (FISPQ) em www.otimum.com.br para detalhes sobre manuseio e estocagem.

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

OTIMUM

CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

www.otimum.com.br

TECNOLOGIA E CONFIANÇA PARA SUA OBRA